

GRANIT NATUREL | ASIE

Granit G603

Granit G603 est une pierre naturelle sélectionnée par Marbre Import pour les plans, sols, murs et aménagements exigeants. Les nuances, la finition et la disponibilité doivent être validées selon le lot.



ORIGINE Asie	FAMILLE Granit naturel	ASPECT Gris, veinage naturel	USAGE Intérieur / extérieur
----------------------------	--------------------------------------	--	---

<p>Lecture de prescription</p> <ul style="list-style-type: none"> Pierre adaptée aux usages sollicités : plan, sol, mur, escalier ou extérieur selon finition. La finition conditionne le rendu, l'entretien, l'adhérence et la perception de la couleur. Valider le lot pour contrôler grain, structure, homogénéité et éventuelles variations. Prévoir épaisseur et calepinage selon format, usage et contraintes de pose.

<p>Données techniques indicatives</p> <table> <tr> <td>Masse volumique</td> <td>~ 2 600 - 2 850 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Absorption d'eau</td> <td>~ 0,10 - 0,40 %</td> </tr> <tr> <td>Compression</td> <td>~ 120 - 250 MPa</td> </tr> <tr> <td>Flexion</td> <td>~ 10 - 20 MPa</td> </tr> <tr> <td>Gel / extérieur</td> <td>généralement favorable</td> </tr> </table> <p>Plages indicatives de référence, à confirmer selon lot, finition et usage.</p>	Masse volumique	~ 2 600 - 2 850 kg/m ³	Absorption d'eau	~ 0,10 - 0,40 %	Compression	~ 120 - 250 MPa	Flexion	~ 10 - 20 MPa	Gel / extérieur	généralement favorable
Masse volumique	~ 2 600 - 2 850 kg/m ³									
Absorption d'eau	~ 0,10 - 0,40 %									
Compression	~ 120 - 250 MPa									
Flexion	~ 10 - 20 MPa									
Gel / extérieur	généralement favorable									

<p>Formats et finitions</p> <p>Formats : tranches, dalles, carreaux et découpes sur mesure.</p> <p>Finitions : polie, adoucie, flammée, brossée. Épaisseur selon usage.</p>
--

<p>Index catalogue</p> <p>Mots-clés : Granit G603, Granit naturel, Gris, pierre naturelle haut de gamme</p> <p>Famille : Collection granits</p>
--